

Produkt-Datenblatt

PROFI-DICHT-Grundierung LF

Produktbeschreibung	<p>Grundierung auf lösemittlempfindlichen Untergründen.</p> <p>PROFI-DICHT-Grundierung LF ist ein zweikomponentiges farbloses Harz auf Epoxydharz-Basis, speziell für lösemittlempfindliche Untergründe.</p>
Verbrauch	ca. 0,3 kg/m ² pro Schicht
Anwendungsgebiet	<p>PROFI-DICHT-Grundierung LF kann bei Untergrund- und Umgebungstemperaturen von mind. + 8 °C bis max. + 35 °C verarbeitet werden.</p> <p>Der Untergrund muss frei von losen Bestandteilen, trocken, eisfrei sowie öl- und fettfrei sein. Das rückseitige Durchfeuchten der Grundierung aufgrund baulicher Gegebenheiten muss ausgeschlossen sein.</p> <p>Sicherheitsdatenblätter sind vor Verwendung der Produkte zu beachten.</p>
Hinweis zur Lagerung	PROFI-DICHT-Grundierung LF ist kühl und trocken sowie frostfrei zu lagern. Es ist ungeöffnet mind. 12 Monate lagerfähig. Direkte Sonnenbestrahlung der Gebinde muss auch auf der Baustelle vermieden werden.
Vorbereitung des Untergrundes	Der Untergrund muss so vorbereitet werden, dass er tragfähig, trocken und frei von losen oder haftungsmindernden Bestandteilen ist. Es ist darauf zu achten, dass eine rückseitige Durchfeuchtung des Belages aufgrund baulicher Gegebenheiten ausgeschlossen ist. Die Untergrundhaftung ist im Einzelfall am Objekt zu prüfen.
Ausschreibungstext und Verlegevorschrift	<p>m² PROFI-DICHT-Grundierung LF auf Epoxydharz-Basis als Grundierung auf lösemittlempfindlichen Untergründen fachgerecht aufbringen. Der Untergrund muss frei von losen Bestandteilen, trocken, eis- sowie öl- und fettfrei sein. Es ist darauf zu achten, dass eine rückseitige Durchfeuchtung des Belages aufgrund baulicher Gegebenheiten ausgeschlossen ist. Die Untergrundhaftung ist im Einzelfall am Objekt zu prüfen.</p> <p>Verbrauch: ca. 0,3 kg/m²</p> <p>Zur Haftungsverbesserung muss in die noch frische Grundierung trockener Quarzsand der Körnung 0,3 bis 0,7 mm im Überschuss eingestreut werden.</p> <p>PROFI-DICHT-Grundierung LF kann bei Untergrund- und Umgebungstemperaturen von mind. + 8 °C bis max. + 35 °C verarbeitet werden.</p>
Eigenschaften	PROFI-DICHT-Grundierung LF auf Epoxydharz-Basis wird als Grundierung auf lösemittlempfindlichen Untergründen eingesetzt.
Trockenzeit bei ca. +20 °C)	<ul style="list-style-type: none"> – Nach ca. 8 Std. regenfest. – Nach ca. 12 Std. begehbar bzw. überarbeitbar. – Nach ca. 24 St. belastbar.