

Produkt-Datenblatt

Block Bitumen

Produktbeschreibung	Kautschukartiges Heißklebebitumen.		
Liefereinheit	– Blöcke á 10 kg		
Eigenschaften	Entspricht den Anforderungen gemäß FDRL und DIN 18531		
Anwendungsgebiet <i>Flachdach und Bauwerksabdichtung</i>	<p>Icopal Block Bitumen wird als Deckaufstrich, als Klebmasse zum voll- oder teilflächigen Verkleben von Dach- und Dichtungsbahnen und zur Verklebung von hitzeunempfindlichen Wärmedämmstoffen auf geeignetem Untergrund eingesetzt.</p> <p>Die Verarbeitungstemperatur liegt zwischen 160 – 200 °C.</p> <p>Der Verbrauch beträgt in Abhängigkeit von der Rauigkeit und Untergrundbeschaffenheit ca. 1,5 bis 3 kg/m².</p>		
Lagerung	Vor Hitze und Feuchtigkeit schützen.		
Technische Werte	EN 1425	Äußere Beschaffenheit	schwarz
	EN 1426	Nadelpenetration bei 25 °C	≥ 25 1/10 mm
	EN 1427	Erweichungspunkt RuK	> 100 °C
		Flammpunkt	> 270 °C
	EN ISO 3838	Dichte bei 25 °C	± 1.050 kg/m ³
	Gefahrstoffe	keine	

Die Zahlenwerte sind statistisch ermittelte Herstellerwerte, die normativ zulässigen Schwankungen unterliegen. Die angegebenen technischen Werte werden zum Zeitpunkt der Herstellung ermittelt. Bedingt durch Witterungseinflüsse und natürliche Alterung werden sich die Oberflächen, Farben und technischen Werte verändern. Dies beeinträchtigt nicht die technische Funktion (Wasserdichtigkeit) des Produktes im Abdichtungsaufbau.

Technische Änderungen vorbehalten.