

Produkt-Datenblatt

PROFI-DICHT-Grundierung M

Produktbeschreibung Anwendungsgebiet

PROFI-DICHT-Grundierung M wird als schnell überarbeitbare Grundierung auf unterschiedlichen Metallen und rostigen Untergründen eingesetzt.

PROFI-DICHT-Grundierung M ist einkomponentig, mit besonderen Qualitätsmerkmalen:

- Schnell trocknend
- Sprühbar
- Rostinhibierend (rosthemmend)
- Blei- und chromatfrei

Verbrauch

ca. 0,08 bis 0,10 l/m²

Ausschreibungstext und Verlegevorschrift

m² Icopal-PROFI-DICHT-Grundierung M gleichmäßig auf Metalluntergründe aufbringen. Der Untergrund muss frei von losen Bestandteilen, trocken, eis- sowie öl- und fettfrei sein. Für optimale Haftresultate sind Rost, Rostkruste und nicht hauffähige Altanstriche zu entfernen. Ist Strahlen nicht möglich, sind loser Rost, lose Schichten und Anlagerungen mittels Schaber oder Drahtbürste zu entfernen. Hauffähige Altanstriche müssen angeraut werden. Die Verträglichkeit mit hauffähigen Altanstrichen ist im Einzelfall am Objekt zu prüfen.

PROFI-DICHT-Grundierung M kann bei Untergrund- und Umgebungstemperaturen von mind. ±5 °C bis max. +35 °C verarbeitet werden.

Verbrauch: ca. 0,08 bis 0,10 l/m²

Die Verarbeitungsvorschriften auf den Liefereinheiten und die Informationen zur Untergrundvorbereitung sind zu beachten.

In geschlossenen Räumen ist der Einsatz nur unter besonderen Bedingungen erlaubt (siehe Sicherheitsdatenblatt). Es muss u. a. für eine Zwangsbelüftung mit mind. 7-fachem Luftwechsel gesorgt und, falls erforderlich, Messungen der Stoffkonzentration durchgeführt werden.

Hinweise

Die endgültige Haftzugfestigkeit der Icopal-PROFI-DICHT-Grundierung M ist nach ca. 3 Tagen erreicht. Vorher sollten keine Schälversuche durchgeführt werden.

Beim Sprühen ist ein Abstand von ca. 20 cm einzuhalten. Es kann durch Overspray zu einer Verunreinigung umliegender Bereiche kommen.

Nach Benutzung der Dose, diese kurz auf den Kopf drehen und sprühen. So wird eine Verstopfung der Steigleitung verhindert.

Trockenzeit bei ca. +20 °C

Nach ca. 30 Min überarbeitbar

Rel. Luftfeuchtigkeit < 85 % bei der Verarbeitung

Lagerung

PROFI-DICHT-Grundierung M ist kühl und trocken sowie frostfrei zu lagern. Sie ist mindestens 24 Monate lagerfähig. Direkte Sonnenbestrahlung der Gebinde muss auch auf der Baustelle vermieden werden.

Entsorgung

Restentleerte Dosen können über das Interseroh Rücknahmesystem entsorgt werden. Nicht ausgehärtete PROFIDICHT-Grundierung M darf nur über entsprechend zugelassene Anlagen entsorgt werden.

Technische Änderungen vorbehalten.